

Теплоизоляционная кладочная смесь TERMO ST LT-180

- Коэффициент теплопроводности λ 0,18 Вт/(м К)
- Ширина шва 5-30 мм
- Вес 25 кг

Теплоизоляционная кладочная смесь ТМ «HAGA ST» TERMO ST LT-180 предназначена для монтажа конструкционных поризованных керамических блоков с низкой теплопроводностью, легких теплоизоляционных блоков из ячеистого бетона и на основе заполнителя, рядовой кладки пустотелого кирпича. Также используется для заполнения технологических и ремонтных пустот и щелей при проведении наружных и внутренних работ в зданиях и сооружениях различного назначения.

Состав

Теплоизоляционная кладочная смесь ТМ «HAGA ST» TERMO ST LT-180 изготовлена из высококачественного цемента, фракционированного наполнителя, комплекса модифицирующих добавок и легкого минерального заполнителя. Состав экологически безопасен. Вредные примеси, отрицательно воздействующие на здоровье человека, отсутствуют. Смесь соответствует стандартам и нормам, действующим на территории РФ

Упаковка и хранение

Состав выпускается в бумажных крафт-мешках.

Масса смеси: 25кг \pm 2%.

Хранить в сухих помещениях. Гарантийный срок хранения состава в фирменной упаковке серийного производства 12 месяцев с даты изготовления без потери заявленных свойств. Дата производства указана на упаковке.

Характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Класс смеси | П,2, F50 |
| Коэффициент теплопроводности | λ 0,18 Вт/(м·К) |
| Количество воды на 1 кг смеси | 0,35 – 0,40 л |
| Объем готового раствора, до | 1,32 л/кг |
| Максимальная фракция | 2,5 мм |
| Прочность на сжатие | 5 МПа |
| Прочность сцепления | 0,15 МПа |
| Рекомендуемая ширина шва: | 5 - 30 мм |
| Формат блока | Расход сухой смеси на 1 блок (кг) |
| 51 - (510×250×219 мм) | 1,0 – 1,2 |
| 44 - (440×250×219 мм) | 0,9 - 1,1 |
| 38 - (380×250×219 мм) | 0,8 – 1,0 |
| 25 - (250×380×219 мм) | 0,8 – 1,0 |
| 12 - (120×500×219 мм) | 0,55 – 0,8 |
| Жизнеспособность раствора, не менее | 120 минут |
| Открытое время, не менее | 15 минут |
| Время корректировки блоков, не менее | 10 минут |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Температурный режим проведения работ | от +5°C до +30°C |
| Температурный режим эксплуатации | от -50°C до +70°C |

Теплоизоляционная кладочная смесь TERMO ST LT-180

Приготовление раствора:

При приготовлении раствора следует использовать чистые емкости, инструменты и воду. В емкость дозировать воду в пропорциональном соотношении из расчета 8,75-10,0 литров на 25 кг сухой смеси (0,35-0,40 л/кг). При постоянном перемешивании постепенно высыпать содержимое мешка в емкость и тщательно перемешать до однородной пластичной массы. Дать приготовленному раствору отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Перемешивание производится соответствующим профессиональным миксером для растворов, либо дрелью на малых оборотах с соответствующей насадкой.

Жизнеспособность приготовленного раствора допускает его использование в течение 120 минут. При повышении вязкости раствора в пределах данного времени необходимо дополнительно перемешать его без добавления воды.

Во избежание изменений и несоответствия заявленных результатов и характеристик материала не рекомендуется добавлять сторонние компоненты и изменять пропорциональное соотношение воды.

Выполнение работ:

При помощи лазерного или строительного уровня выверить геометрическое расположение планируемых монтажных конструкций. При необходимости выровнять основания по периметру монтажа. При помощи мастерка или кельмы теплоизоляционный кладочный раствор нанести на основание и распределить его равномерным слоем по поверхности.

Установить стартовый блок, прижать или осадить с помощью молотка с резиновым бойком и откорректировать его положение с применением строительного уровня. Каждый последующий блок монтируется без предварительного нанесения теплоизоляционного кладочного раствора по периметру их соприкосновения.

Формируется только горизонтальный шов. Повторить процедуру присадки последующего блока и коррекцию его положения. Каждый последующий ряд монтируется с учетом перекрытия стыков блоков нижнего ряда.

Для увеличения конструкционной прочности монтажная кладка усиливается ее соединением с облицовочной кладкой крепежными элементами анкерного типа из нержавеющей стали.

Важно! Площадь единовременного нанесения теплоизоляционного кладочного раствора выбирается опытным путем и с учетом времени жизнеспособности раствора 120 минут.

Работы следует производить при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха 50-80%. В процессе твердения теплоизоляционного кладочного раствора следует обеспечить защиту монтажно-кладочной поверхности с помощью укрывных материалов от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и воздействия сквозняков.

Меры предосторожности:

Внимание! Беречь от детей. При работе следует использовать средства индивидуальной защиты: резиновые или полиэтиленовые перчатки и защитные очки. Избегать длительного контакта сухой смеси или раствора с кожей. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Гарантия качества материала обеспечивается при строгом соблюдении инструкции технологии его применения, прописанной заводом-изготовителем, а также требований действующих СНиП и СП.